

### Productbeschrijving:

CTN 2281 MSP LIJMT ALLES is een hoogwaardige, professionele en universele afdichtingskit en constructie- of montagelijm, op basis van MS-Polymer<sup>®</sup> technologie, welke onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch blijvend rubber. Oplosmiddelvrij en geschikt voor het verlijmen van natuursteen.

### Eigenschappen

- Duurzaam, permanent elastisch blijvend.
- Universeel verlijmen, monteren en afdichten, binnen en buiten.
- Overschilderbaar met waterbasis verven, verven op oplosmiddelbasis kunnen in droging vertragen, vooraf verftest uitvoeren.
- Snel doorhardend en handvast. Nat in nat verwerkbaar.
- Isocyanaat-, oplosmiddel-, en siliconenvrij. Krimp nihil.
- Goed UV-, weer-, water-, vocht- en schimmelbestendig.
- Hecht perfect zonder Primer op praktisch alle en zelfs vochtige ondergronden, vooraf een hechtingstest uitvoeren.
- Neutraal uithardend systeem, vrijwel reukloos.
- Zuurvrij
- Blaasvrij, schuur- en slijpbaar na volledige uitharding.
- Niet corrosief ten opzichte van metalen.
- Hoge mechanische weerstand, eindsterkte en E modules.
- Absorbeert akoestische vibraties en mechanische trillingen.

### Toepassingen:

- Universele afdichtingskit voor alle aansluitvoegen, naden, kieren en scheuren in de bouw en industrie op vele ondergronden.
- Universele constructie lijmkit voor de metaal-, beton-, kunststof- hout- en timmerindustrie zoals: houtskelet-, interieur-, meubel-, stand-, (sandwich)panelen-, kozijnen-, ramen-, venster-, gevel-, glas-, scheeps-, carrosserie-, trailer-, camper-, caravan-, auto-, transport-, machine-, airco-, luchtkanalen-, staal-, prefab-, unit-, af-, brug-, water-, en wegenbouw enz.
- Universele, water vaste montagelijm voor vele bouwmaterialen.
- Universele afdichtingskit en als spiegellijm.
- Afdichten en verlijmen in ruimten voor voedingsmiddelen.
- Universele reparatie lijmkit voor onderhoud, renovatie, lekkage, reparatie, bevestiging, isolatie, installatie en montage werken.

### Typische waarden

Standvermogen	ISO 7390	<2 mm
Dichtheid		1,53 g/ml
Huidvormingstijd	23°C/55%RV	10 min
Max. toelaatbare vervorming		25%
Temperatuurbestendigheid na uitharden		-40 tot + 100 °C
Krimp		nihil
Doorharding na 24 uur	23°C/55%RV	3 mm

### Mechanische waarden 2mm film

Hardheid, Shore A	DIN 53505	60
Modulus, 100%	DIN 53504	1,60 MPa
Treksterkte	DIN 53504	2,60 MPa
Rek bij breuk	DIN 53504	300 %

### Overschilderbaarheid

CTN MSP 2281 is uitstekend overschilderbaar met watergedragen verfsystemen. Geadviseerd wordt vooraf een verfverdraagzaamheids test uit te voeren. Indien CTN MSP 2281 wordt overgeschilderd (niet noodzakelijk) adviseren wij deze vooraf samen met de aangrenzende delen licht op te schuren met Scotch-Brite. Voor een optimaal resultaat adviseren wij binnen enkele dagen na applicatie te overschilderen.

### Standaard assortiment

Kleur : Zwart/Grijs/Wit/Beige + Transparant\* andere waarden  
Verpakking: P.E. kokers (dikwandig) van 290 ml in 12 stuks dozen.