

Mipa Steinschlagschutz-Spray is een overlakbare, blijvend elastische bescherming tegen steenslag en corrosie, strooizout en mechanische slijtage. Ook geschikt als geluiddempende massa, afdichtingshuid en bodembescherming. Beschermt permanent en betrouwbaar spoilers, dorpels, portieren en achterskirts.



Ondergrond:

Voertuigvloeren, wielkasten, voorspoilers, dorpels, etc.



Voorbehandeling / reiniging:

Verwijder roest, vet en vuil.

Bijzonderheden:

Sneldrogend
Blijvend elastisch
Goede stabiliteit
Na volledige uitharding met alle gangbare laksystemen overspuitbaar.
 Zeer goede geluiddempende eigenschappen
Krasbestendig
Bestand tegen veroudering
Licht structuureffect

Kleur / Glansgraad:

Lichtgrijs (0000) / zwart (0001)
Mat

Vorbereiding:



Bus vóór gebruik krachtig schudden!

Spuitgangen:



Spuittests – spuitafstand ca. 25 - 30 cm
2- 3 spuitgangen. Droge laagdikte van 300 - 450 µm.

Uitdamp tijd:



3-5 min minuten tussen de spuitgangen

Na afloop van de werkzaamheden:



Draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en maak de spuitmond leeg

Droogtijden:



Droging:

Stofdroog:

na ca. 20 min.

Overlakbaar:

na ca. 2- 4 uur.

Verwerkings- condities:

Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve
luchtvochtigheid
Spuit niet op de motor, versnellingsbak, remmen, etc.

Opslag:

Goed afgesloten in koele, droge ruimtes 2 jaar houdbaar.

VOC- Wetgeving:

EU-grenswaarde voor product (categorie B/e): 840 g/l (2007)
Dit product bevat max. 510 g/l VOC

Veiligheids- adviezen:

zie veiligheidsinformatieblad

Dit informatieblad is ter informatie! Voor zover wij weten, geeft de informatie de stand van de techniek weer en is gebaseerd op jarenlange ervaring met de vervaardiging van onze producten. De informatie is echter niet bindend en zonder garantie.