

Metstrip SV3451

Zeer snel werkende vloeibare verfabijt

PRODUCTBESCHRIJVING

Een door zuur geactiveerde solvent voor het afbijten van verf volgens inweek- en dompelmethode, samengesteld uit methyleenchloride en organische zuren, wasbestanddelen, om verdamping tegen te gaan. Het werkt erg snel, zelfs op harde polymeer verflagen. METSTRIP SV3451 wordt het meest toegepast in spuitrijen (vloeren, e.d), revisiebedrijven en industrieën. In verband met de aantasting van sommige rubber afdichtingsringen, verfspuiten max. 15 minuten laten inweken, daarna goed uitspoelen met water.

VOORDELEN

- Samengesteld uit door zuur geactiveerde methyleenchloride -> snelle werking, zelfs op hardnekkige verflagen en finishes;
- Ontwikkeld met paraffinewas -> Solvent verdamping is minimaal, verlies is gereduceerd;
- Effectief koud te gebruiken, geen verhittingskosten;
- Bevat ontvetters en emulgatoren;
- Vloeit makkelijk uit, goed afspolbaar.

TOEPASSING

Autoschadebedrijven en industriële coatingbedrijven: voor het snel en schoon verwijderen van de meeste industriële verflagen, lak en vernis. Voor gebruik op alle metalen, met uitzondering van zinklegeringen en magnesium, welke enigszins geëet worden.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	lichtbruine vloeistof met waslaag ter afsluiting
Geur	scherp zuur
Dichtheid bij 20°C.	1.295 g/cm ³
Oplosbaarheid.....	niet mengbaar met water
Ontvlambaarheid.....	niet brandbaar
Mengverhouding	onverdund gebruiken
Werktemperatuur	alleen koud gebruiken
Corrosiviteit	Etst zinklegeringen en corrodeert magnesium.Tast sommige harssoorten, plastics en rubber materialen aan
pH-waarde concentraat.....	1
Opslagcondities	In gesloten verpakking, in droge koele, goed geventileerde ruimte
Houdbaarheid	18 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik onverdund. Uitsluitend in goed geventileerde ruimte gebruiken. Ondergedompelde delen enige tijd laten inweken totdat de verflaag gaat rimpelen. Inweektijd hangt af van verfsoort en aantal laklagen. Onderdelen uit de tank verwijderen en onder druk goed afsprengen met water. Naspoelen met onverdunde APPLIED Fleet Detergent, 35 gr. op 10 l. water, om zuurresten te neutraliseren en de kans op roestvorming te verminderen. Goed naspoelen met water. Plaats in de tank een losse bodem van metaalgaas, om verfstrengen uit de tank te kunnen verwijderen. De oplossing blijft langer houdbaar. Smitcabinevloeren voorzien van een dunne laag METSTRIP SV3451. Nadat de verflaag is gaan rimpelen, schoonspuiten met water.

VERPAKKING

10 liter	Ref. F3451-10	x 1
20 liter	Ref. F3451-20	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VERGIFTIG. Bevat methyleenchloride. Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.