Mipa P 60 S Polyester-Dickschicht-Spritzfüller

Toepassing

Mipa P 60 S Polyester-Dickschicht-Spritzfüller is een 2-componenten filler op polyesterbasis voor stalen ondergronden, GVK, hout of geschuurde, draagkrachtige oude lagen. Het product is bijzonder geschikt om oneffenheden, diepe schuursporen en grof voorbewerkte reparatieplekken in één werkgang op te vullen.

Rendement: 4,0 - 6,0 m²/l

Verwerkingsadvies

Kleur

grijs

Mengverhouding

Harder	naar gewicht lak : harder	naar volume lak : harder
Mipa Härter PS	30 : 1	100 : 5
--	bijv. 300 g : 10 g /	950 ml P 60 S : 50 ml
--	450 g : 15 g / 600 g : 20 g /	--
--	750 g : 25 g / 900 g : 30 g	--

Harder

voor complete spuitbeurten	voor deelreparaties
--	--

Potlife

30 min met Mipa Härter PS bij 20 °C

Verdunning

0 - 5 % Mipa PE-Verdünnung

Spuitviscositeit

na toevoegen van de harder spuitklaar, zo nodig verdunnen

Bovenbekerpistool	Airmix/Airless
--	--

Spuitmethode

Spuitmethode	Harder	Druk (bar)	Spuitopening (mm)	Spuitgangen	Verdunning (%)
Bovenbeker (hogedruktechniek)	--	1,6 - 2	2 - 2,5	2 - 5	0 - 5

Aflufttijd

5 - 8 min tussen de spuitgangen
10 - 15 min voor ovendroging

Droge laagdikte (DLD)

150 - 300 µm
maximaal 1000 µm

Dit blad dient ter informatie. De gegevens geven naar onze kennis de stand van de techniek weer en berusten op jarenlange ervaring met de productie van onze producten. Ze ontslaan de gebruiker niet van de plicht om zelf vakkundig te beoordelen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik onder de omstandigheden ter plaatse. Volg de veiligheidsinformatiebladen en de waarschuwingen op de verpakking. Wij behouden ons het recht voor de inhoud zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en aan te vullen.

Vertaling door FOV van de Duitse productinformatie van Mipa SE (versie d 0926). Bij verschil geldt het Duitse origineel. MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · www.mipa-paints.com

Droogtijd

Objecttemp.	Stofdroog	Grijpvast	Montagedroog	Schuurbaar	Overspuitbaar
20 °C	--	--	--	2 - 3 h	--
60 °C	--	--	--	30 min	--
IR-droging (afstand ca. 80 cm en max. 80 °C)	--	--	--	10 - 15 min	--

Aanwijzingen

Opslag:
In de gesloten originele verpakking minimaal 1 jaar.
Koel en droog bewaren bij 15 - 25 °C.
Beschermen tegen oververhitting en direct zonlicht vermijden.
Verpakking direct na gebruik goed sluiten en uit de buurt van ontstekingsbronnen houden.

VOS-wetgeving:
EU-grenswaarde voor het product categorie B/b 250 g/l.
Dit product bevat max. 125 g/l.

Verwerkingsomstandigheden:
Vanaf +10 °C en tot 80 % relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afvoer. Polyesterplamuur hardt onder +10 °C niet meer uit.

Dit blad dient ter informatie. De gegevens geven naar onze kennis de stand van de techniek weer en berusten op jarenlange ervaring met de productie van onze producten. Ze ontslaan de gebruiker niet van de plicht om zelf vakkundig te beoordelen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik onder de omstandigheden ter plaatse. Volg de veiligheidsinformatiebladen en de waarschuwingen op de verpakking. Wij behouden ons het recht voor de inhoud zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en aan te vullen.

Vertaling door FOV van de Duitse productinformatie van Mipa SE (versie d 0926). Bij verschil geldt het Duitse origineel. MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · www.mipa-paints.com

Verwerkingsadvies

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken aanschuren. Niet uitgeharde oude lak- of grondlagen verwijderen.

De oplosmiddellaag die zich door het systeem bovenop vormt, moet vóór het verwerken door grondig doorroeren worden opgeheven.

Niet verwerken op thermoplastische of zuurhoudende producten (reactieprimer).

Te weinig of te veel harder kan vlekken in de aflak veroorzaken.

Het hele te spuiten oppervlak vóór elke werkgang met Mipa Silikonentferner reinigen en ontvetten.

Beschadigde plekken metaalblank ontroesten en droog schuren met schuurpapier P 80 / 150.

Verzinkte ondergronden moeten met Mipa EP-Grundierfiller of Mipa EP-Primer-Surfacer worden geïsoleerd.

Voor betere corrosiebescherming, bijv. bij de restauratie van oldtimers, eerst gronden met Mipa EP-Primer-Surfacer (zie de productinformatie van Mipa EP-Primer-Surfacer).

Na het drogen als volgt schuren:

Droog schuren met schuurpapier P 150 / 240. Het hele oppervlak vóór het aanbrengen van de filler mat schuren met droogschuurpapier P 240 / 360.

Als alternatief kan ook nat worden geschuurd:

Nat schuren met schuurpapier P 150 / 240. Het hele oppervlak vóór het aanbrengen van de filler mat schuren met natschuurpapier P 240 / 360.

Let op: zorg er vóór het overspuiten voor dat de nat geschuurde plekken voldoende zijn gedroogd, zodat er geen restvocht in de ondergrond achterblijft.

Vóór het overspuiten isoleren met Mipa 1K- of 2K-fillers.

Dit blad dient ter informatie. De gegevens geven naar onze kennis de stand van de techniek weer en berusten op jarenlange ervaring met de productie van onze producten. Ze ontslaan de gebruiker niet van de plicht om zelf vakkundig te beoordelen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik onder de omstandigheden ter plaatse. Volg de veiligheidsinformatiebladen en de waarschuwingen op de verpakking. Wij behouden ons het recht voor de inhoud zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en aan te vullen.

Vertaling door FOV van de Duitse productinformatie van Mipa SE (versie d 0926). Bij verschil geldt het Duitse origineel. MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · www.mipa-paints.com