Mipa Primer-Filler Spray

Productinformatie

D - 1/0715

Art.nr.:

Mipa Primer-Filler Spray is een met alle gangbare oplosmiddel- en watergedragen 1K en 2K deklaksystemen over te lakken, chromaatvrije 1K-reparatie-filler met groot vulvermogen. Te gebruiken op geschuurde 2K oude laklagen en fabrieksprimers of direct op staal, aluminium en verzinkte ondergronden. Door de optimale verwerkingseigenschappen is het product in dikke lagen te verwerken en kenmerkt het zich door een hoog vullend vermogen, snelle droging en is zeer gemakkelijk te schuren. Bij een verwerking in dunne lagen kan de schuurinspanning door de fijne verneveling en daarmee de fijne spuitnevel effectief worden verminderd.



Ondergrond:
Kale stalen en aluminium ondergronden, verzinkte ondergronden of intacte 2K oude lagen. Niet op thermoplastische ondergronden verwerken.

Voorbehandeling / reiniging:
schuren en reinigen met Mipa siliconenverwijderaar

Bijzonderheden:
Snel drogend
Zeer gemakkelijk te schuren
Zeer groot vullend vermogend
Bestand tegen siliconenverwijderaar
Overlakbaar met alle gangbare oplosmiddel- en watergedragen 1K- en 2K-deklaksystemen

Kleur / glansgraad: grijs, donkergrijs, lichtgrijs / mat

Voorbereiding: Bus vóór gebruik krachtig schudden!

Spuitgangen: Spuittests – spuitafstand ca. 20 - 30 cm
2- 3 spuitgangen. Droge laagdikte van 40 - 50 µm.

Uitdamptijd: 3 - 5 minuten tussen de spuitgangen

Na afloop van de werkzaamheden: Draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en maak de spuitmond leeg, dit voorkomt dat het lakmateriaal in de spuitmond opdroogt.

Droogtijden:

Stofdroog:	na ca. 5 min.
Grijpvast:	na ca. 10 min.
Overlakbaar:	na ca. 30 min.
Schuurbaar:	na ca. 30 min.

Verdere verwerking:

Droog schuren:	P 400 – P 500
Nat schuren:	P 800

Verwerkingscondities: Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid
Niet overlakken met polyester spuitfiller.

Opslag: In koele, droge ruimtes 2 jaar houdbaar.

VOC-wetgeving: EU-grenswaarde voor product (categorie B/e): 840 g/l
Dit product bevat max. 715 g/l VOC

Veiligheidsadviezen: zie veiligheidsinformatieblad

Dit informatieblad is ter informatie! Voor zover wij weten, geeft de informatie de stand van de techniek weer en is gebaseerd op jarenlange ervaring met de vervaardiging van onze producten. De informatie is echter niet bindend en zonder garantie.

MIPA SE - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel: +49 (0) 8703 / 922-0 - Fax: +49 (0) 8703 / 922-100
E-mail: mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com